

Technisch informatieblad

Gutex Thermofibre

Houtvezel-inblaasisolatie om HSB elementen, regelwerk en compartimenten te vullen in daken, wanden en vloeren

Ingrediënten

- Onbehandeld dennen- en sparrenhout
- 5,00 % Ammoniumzouten

Afvalverwerking

- Categorie oud hout: B
- Afvalcodenummers volgens AVV: 030105, 170201



Technische gegevens

Inblaasdichtheid p vrijliggend [kg/m³]	25 - 30
Inblaasdichtheid p element vullend bouw [kg/m³]	29 - 45
Nominale waarde Warmtegeleidingsvermogen λ_D [W/mK]	0,038
Dampdiffusie [μ]	1 - 2
Stromingsweerstand	≥ 3
Brandgedrag Euroklasse volgens EN 13501-1	E
Specifieke warmtecapaciteit [J/kgK]	2.100
Registratienummer	ETA-12/0181

Technisch informatieblad

Gutex Thermofibre

Verpakkingstoestand	Verpakt	Onverpakt
Dikte [mm]	330	
Lengte × breedte [mm × mm]	800 x 400	
Gewicht per plaat [kg]	15,00	
Balen/pallet	21	18
Gewicht per pallet [kg]	330	290

Technisch informatieblad

Gutex Thermofibre

Toepassingsgebieden

- Tussen houten staanders bij binnen- en buitenwanden
- Tussen spanten isolatie
- Plafondisolatie
- Scheidingswanden/droogbouw
- Binnenisolatie

Voordelen

- Flexibel qua vorm en variabel qua formaat
- Zetvast vanaf 29 kg/m³
- Hoge, constante vezelkwaliteit
- Eenvoudige en snelle verwerking
- Vochtregulerend
- Stoomdoorlatend
- Natureplus®-gecertificeerd
- Geproduceerd in Duitsland (Zwarte Woud)